

Serie: AS10300



Caratteristiche	<p>Inchiostro bicomponente.</p> <p>Aspetto lucido, buona stampabilità, risolubile durante la stampa, discreta solidità per stampe che devono essere esposte all'esterno, buona solidità chimico-fisica, media coprenza</p> <p>Da utilizzarsi solo con l'aggiunta dell'apposito catalizzatore</p> <p>Data la versatilità di impiego, se necessario, aiutare l'adesione dell'inchiostro modificando la tensione superficiale dei vari supporti con trattamenti specifici quali: trattamento al plasma, corona, fiammatura (trattamenti fisici), pulizia o sgrassatura (trattamenti chimici).</p> <p>L'inchiostro additivato con il relativo catalizzatore, ha un pot-life di circa 8 ore.</p> <p>Il pot-life dipende dalle condizioni ambientali, soprattutto dalla temperatura e dall'umidità (temperatura ideale di 20-25°C e basso contenuto di umidità nell'ambiente di lavoro).</p> <p>Si consiglia di aspettare almeno 15 minuti prima di stampare se additivato con relativo catalizzatore, tempo necessario per l'inizio della polimerizzazione.</p>
Resistenza all'esterno	<p>(anni): 4</p> <p>I pigmenti utilizzati hanno una solidità che va da 6 a 8 DIN.</p> <p>Adatto per applicazioni esterne per periodi non superiori ai 3-4 anni.</p> <p>Per prodotti che devono essere esposti all'esterno si consiglia di aggiungere all'inchiostro il catalizzatore ASK343 nella percentuale del 10%.</p> <p>Se si vuole aumentare la solidità all'esterno, si consiglia di aggiungere all'inchiostro l'additivo UV adsorber nella percentuale del 6-8 %.</p>
Solidità meccanica e chimica	<p>Resistenza alla benzina, ai cosmetici, alla corrosione, ai detergenti, durezza superficiale (Abrasione), ai grassi e agli olii.</p>
Essiccamento	<p>10 minuti a temperatura ambiente o 20-30 sec con circolazione di aria calda (50°).</p> <p>La polimerizzazione si completa a temperatura ambiente dopo 6-7 giorni dall'applicazione.</p> <p>Se il film stampato viene scaldato in forno a 80°C per circa 30 minuti otteniamo un film con un alto grado di polimerizzazione e un'ottima solidità, la polimerizzazione si completa entro le 48 ore.</p>
Pulizia dell'inchiostro	<p>SL01 SRM</p>
Stoccaggio	<p>Si consiglia di conservare i barattoli in ambiente oscuro, a una temperatura di 15-25°C.</p> <p>Se la temperatura supera quella consigliata o i contenitori non sono perfettamente chiusi, la durata e le qualità si riducono drasticamente.</p>
Certificazioni:	<p>CLP/GHS (EC 1272/2008), Conflict minerals free, EN 71-3, Reach (EC 1907/2006), RoHS</p> <p>La normativa EN 71-3 vale per tutte le tinte standard Monocomponente e Bicomponente, Ink System e Quadricromia, tinte HD, e per tutte le tinte speciali purché non formulate con inchiostri metallizzati, paste metallizzate o inchiostri e pigmenti fluorescenti. Per qualsiasi dubbio sulle tinte speciali consigliamo di inoltrarci specifica richiesta.</p>
Eco-sostenibilità (esente da):	<p>Bisfenolo A (BPA), Cicloesanone, Coloranti azoici, Formaldeide, Ftalati (riportati nella certificazione RoHS), G-B Estere, Ingredienti di origine animale, Inquinante organico persistente, Lattice, Melamina.</p> <p>NB: le tinte della tabella colori fluorescenti contengono formaldeide.</p> <p>NB: tutti i nostri inchiostri sono formulati con l'utilizzo di nafte aromatiche non cancerogene in quanto il contenuto di benzene è inferiore allo 0,1% in peso.</p> <p>Anche le contaminazioni da IPA sono possibili ma sempre inferiori al limite di 1000 ppm.</p>

Serie: AS10300



Applicazioni:

PETG (Trattato)	★★★★★
SUPERFICI LACCATE	★★★★★
ACCIAIO INOX	★★★★★
MYLAR	★★★★★
RESINE EPOSSIDICHE	★★★★★
POLIPROPILENE (Trattato)	★★★★★
ALLUMINIO	★★★★★
POLIETILENE (Trattato)	★★★★★
METALLO (In genere)	★★★★★
FERRO	★★★★★
POLICARBONATO	★★★★★
ECOALLENE (Trattato)	★★★★★
LEGNO	★★★★★
ABS	★★★★
POLISTIROLO	★★★★
POLIMETACRILATO	★★★★

Gamma colori:

Fare riferimento alla cartella colori MONOCOMPONENTI, INK SYSTEM, METALLIZZATI. Le tinte B75, B76, B77, B79, 79-010, 79-020, 79-030 sono da preparare con le relative paste con la seguente ricetta:

Paste oro	AS10300 (70 TR)	10-20%
Paste argento B79	AS10300 (70 TR)	10-15%
Pasta bronzo 78	AS10300 (70 TR)	10-20%

Le tinte RE 75, 76, 77, 78, 79-050, resistenti all'esterno, sono già fornite pronte all'uso.

In tutti i casi è necessaria una prova di stampa per verificarne la sovrastampabilità.

Ausiliari e additivi:

Diluente medio	DLA1-100M; DLA0-0M	20%
Diluente lento	SL04 RTD	20%
Catalizzatore	ASK343	17%
Catalizzatore (migliore elasticità e solidità per esterno)	ASK343-00	12%
Catalizzatore (per stampe che devono essere esposte all'esterno. contenuto di diisocianato < 0,1%)	ASK343-G	8%
Ritardante in pasta universale		10% massimo
Distenente		1 %
Antisilicone		1,5%
Antischiuma universale		1,5%
UV adsorber		8%
NPT opacizzatore		2-6%
Antistatico		1,5

CLASSIFICAZIONE:

Prima di utilizzare l'inchiostro, consultare la relativa scheda di sicurezza messa a disposizione.

Le schede di sicurezza fornite, sono conformi alla normativa REACH (EC 1907/2006)

La classificazione di pericolosità e la relativa etichettatura, sono conformi alla normativa CLP/GHS (EC 1272/2008).

NOTA:

Data la versatilità di impiego della Serie AS10300, si consiglia di eseguire prove di stampa preventive per verificarne l'idoneità. La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove o esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze.

La stessa deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.

Questo non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.